



RIGENERAZIONE, LAVAGGIO E GRANULAZIONE DELLE
MATERIE PLASTICHE CONTO PROPRIO E TERZI

Tel. 0827 61010
email: plastica.pistone@katamail.com

Montella li 23 settembre 2022

Alla ^{SPETT.} Giunta Regionale della Campania
Dir. Gen. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Av
P.E.C.: uod.501705@pec.regione.campania.it

Alla c.a. del Dirigente dott. Antonello Barretta

Alla c.a. del Funzionario resp. P.O. ing. Angelo Imbriale

Al Comune di Montella
P.E.C.: protocollo.montella@asmepec.it

All' Amm. Provinciale di Avellino
P.E.C.: info@pec.provincia.avellino.it

All' A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
P.E.C.: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

All' ASL AV – Salute Pubblica
P.E.C.: direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it

Oggetto: ditta Europlast s.n.c., c.da Baruso Area P.I.P. Montella (D.D. n. 9 del 22.1.09 e **D.D. n. 91 del 14.7.20**).

TRASMISSIONE RAPPORTO DI PROVA GRANULI PLASTICI "END OF WASTE".

Il sottoscritto Gerardo Pistone, in qualità di socio e legale rappresentante della Europlast s.n.c., con sede legale in Montella (Av) alla via Della Ginestra n. 1, P. I.V.A. e C.F.: 0219419 064 7, che svolge attività di recupero e rigenerazione di materie plastiche, con la presente

T R A S M E T T E

il Rapporto di Prova n. 475camp22 del 23.09.2022, a cura del laboratorio TEI s.r.l. di Salerno, relativo a granuli plastici "End of Waste" di ns. produzione.

Si resta a disposizione.

Con Osservanza

Gerardo Pistone
Europlast s.n.c.
di G. & G. Pistone

Sede Leg.: Via Della Ginestra, 1 - 83048 Montella (AV)
Stab.: C.da Baruso - Area P.I.P - 83048 Montella (AV)
Tel. e Fax: 0827 61010

Email: plastica.pistone@katamail.com
C.F. e P.I.V.A. 02194190647

Sede Legale: Via Della Ginestra, 1 - 83048 MONTELLA (AV)
Sede Operativa: C/da Baruso - Area P.I.P - 83048 MONTELLA (AV)



Technologies for
Environment
and Industry

Via Francesco Icace n°1 – 84131 – Salerno

Tel. +39 089 9350058/59

e-mail: amministrazione@tei.it – PEC: pec_tei@pec.it

Società a responsabilità limitata

- P.Iva e C.F. 09765200960

RAPPORTO DI PROVA/Analytical report N° 475camp22	Salerno (SA) 23/09/2022	EUROPLAST S.N.C di Gennaro e Gerardo Pistone Via Della Ginestra, n.01 83048 MONTELLA (AV)
	COMMITTENTE	
	INDIRIZZO	


CAMPIONE/SAMPLE N°	475camp22		
DATA RICEVIMENTO CAMPIONE/ Sample receipt date	29/08/2022		
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE/ Sample identification (dati forniti dal cliente)	Granuli di PE rigenerato		
DATA INIZIO PROVE/ Start of analysis	29/08/2022	DATA FINE PROVE/ End of analysis	23/09/2022
LUOGO CAMPIONAMENTO/ Sampling site	A cura del cliente/ by customer		
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DA/ Sampling carried out by	A cura del cliente/ by customer		
VERBALE DI CAMPIONAMENTO/ Sampling report N°	n.a.	DATA VERBALE/ Report's date	n.a.
PROCEDURA CAMPIONAMENTO/ Sampling procedure	n.a.		
RIFERIMENTO NORMATIVO/ Normative			
ALTRE INFORMAZIONI/ Other information			

Parametro	Risultato	Unità di misura	Dev.Std.	LD	LQ	U	Metodo
Indice di fluidità in massa (MFI, MFR)	1.58	g/10min	0.07				UNI EN ISO 1133-1:2012+UNI EN ISO 1133-2:2012
Massa Volumica	0.939 Classe 3	g/cm ³	0.002				UNI EN ISO 1183-1:2013 Metodo B
Contenuto di polimero	99.2	%					UNI EN ISO 3451-1:2008
Contaminazioni	Assenti						UNI 10667-2:2010
Colore	Colorato						Rif. Scala Pantone - UNI 10667-2:2010
Dimensioni delle particelle	100	% ≤16mm					ASTM D1921 – 12+ISO 565:1990

NOTE: Il campione è conforme alla norma UNI 10667-2

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Il Laboratorio declina ogni responsabilità per le informazioni fornite dal cliente. Quando il campione è fornito dal cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. / This test report relates exclusively to the sample under test and cannot be partially reproduced, unless approved in writing by this laboratory. The Laboratory declines all responsibility for the information provided by the customer. When the sample is provided by the customer, the results refer to the sample as received.

Il Direttore Tecnico
(dott. Felice di Nuzzo)



FINE RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT